Table S1. Comparison of fiber diameters of produced ES nonwovens (n=100) determined by ImageJ software based on SEM images.

Degradation time [day]	Mean diameter [μm]			
	PDLGA 86:14 + PTX	**PDLGA 70:30 + PTX**	**PDLGA 48:52 + PTX**	**PDLGA 48:52/PVA + PTX**
0	2.900 ± 1.210	3.960 ± 2.550	3.730 ±1.450	2.740 ± 2.870
1	2.228 ± 1.078	2.776 ± 1.298	3.411 ± 1.216	5.814 ± 2.420
7	2.893 ± 1.227	3.541 ± 1.753	3.111 ± 1.044	5.049 ± 2.783
14	2.291 ± 1.774	3.691 ± 1.686	4.272 ± 1.292	ND
28	3.124 ± 1.548	3.351 ± 1.746	ND	ND
56	3.683 ± 1.775	3.743 ± 1.417	ND	ND
84	3.366 ± 1.530	ND	ND	ND
168	3.233 ± 1.348	ND	ND	ND

ND – no data - the nonwovens are too degraded to measure the diameter of the fibers.